

DKP1 –Dyspersyjny Klej do Parkietu

OPIS PRODUKTU

Dyspersyjny Klej do Parkietu jest nowoczesnym wyrobem bez rozpuszczalnikowym o niskiej zawartości wody. Charakteryzują go bardzo dobre parametry użytkowe, dobra wytrzymałość i bardzo niska emisyjność. Wyrób wysoce odporny na wilgoć, zawiera substancje przeciwdziałające tworzeniu się grzybów.

ZASTOSOWANIE

Klej dyspersyjny przeznaczony jest do klejenia mozaiki parkietowej, parkietu lamelowego, parkietu tradycyjnego, płyt parkietowych o maksymalnej długości do 40 cm na podłoża drewniane, wylewki cementowe, panele wiórowe, płyty pilśniowe. Nadaje się również do stosowania na równych i chłonnych jastrzychach cementowych oraz podłogach ogrzewanych. Wyróbu nie należy stosować do układania parkietu i posadzek z drewna wrażliwego na wilgoć.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie klejone powinny być suche, czyste, wolne od kurzu, brudu, tłuszczu i innych zanieczyszczeń. Podłoże cementowe powinno być wysezonowane (przynajmniej 28 dni).

SPOSÓB UŻYCIA

Klej przed przystąpieniem do klejenia należy dokładnie wymieszać. Przed klejeniem zaleca się zagruntowanie podłoża klejem rozcieńczonym wodą w stosunku 1:1. Klej do parkietu nanosić szpachlą zębatą na klejone podłoże, na taką powierzchnię, na którą w ciągu około 15 minut można położyć i docisnąć parkiet. Elementy parkietu układać na kleju, lekko dociskać i przesuwając w płaszczyźnie poziomej, co zapewnia odpowiednią zwilżalność spodu klepek.

Zanieczyszczenia klejem usunąć tamponem zwilżonym wodą. Po minimum 72 godzinach powierzchnia może być poddana obciążeniom. Prace wykończeniowe (szlifowanie, lakierowanie) należy wykonywać po całkowitym związaniu kleju – najwcześniej po 7 dniach.

UWAGA!!

Należy pamiętać o warunkach stabilizacji wilgotności deszczówek i wilgotności względnej powietrza w pomieszczeniu na wymaganym poziomie. Między posadzką i ścianami powinna być pozostawiona szczelina szerokości 10-20 mm, z której trzeba bezwzględnie usunąć kliny montażowe oraz ewentualne ścinki deszczówek.

DANE TECHNICZNE

Konsystencja	- Gęsta pasta
Kolor	- Beżowy
sposób nakładania	- Szpachla zębata
wydajność	0,8 – 1,2 kg /m ²
Temperatura materiału i otoczenia	18 – 25°C
gęstość [g/cm ³]	1,35-1,45



innowacje w budownictwie

Czas otwarty		do 20 minut*
Rozcieńczalnik		woda
Składowanie		12 miesięcy. od daty produkcji

- - warunki: temp. 23°C wilgotność: 50%

INFORMACJE LOGISTYCZNE

SKŁADOWANIE: 12 miesięcy od daty produkcji.

Przechowywanie w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5 do +35°C

OPAKOWANIA: 6, 12, 25 kg

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta Charakterystyki