

**FIXGRUNT Grunt akrylowy koncentrat 1:1****OPIS PRODUKTU**

**FIXGRUNT** jest wodorozcieńczalnym wyrobem na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem modyfikatorów. Wnika w głąb podłoża, wyrównuje jego chłonność, poprawia przyczepność farb oraz wzmacnia i zabezpiecza przed pyleniem.

**ZASTOSOWANIE**

**FIXGRUNT** przeznaczony jest do wstępnego gruntowania nasiąkliwych powierzchni takich jak: gazobeton, tynki wapienne, tynki cementowe, betony, podłoża gipsowo – kartonowe. **FIXGRUNT** stosuje się przed malowaniem farbami akrylowymi (EKOBIEL, AKRYMAT, AKRYL W, TOP LATEX, FASMAL, AKRYL FASADA), farbami emulsyjnymi, przed tapetowaniem oraz przed klejeniem kafelek. Służy również do lakierowania tapet i wykładzin korkowych w celu otrzymania lepszej zmywalności powierzchni.

**SPOSÓB STOSOWANIA**

**Przygotowanie podłoża.** Podłoże musi być suche, czyste, pozbawione luźno związanych elementów. Stare podłoże zmywając wodą dodatkiem detergentu. Usunąć luźno związane z podłożem kruszywa i tynki. Powierzchnie wcześniej zabezpieczone farbą olejną lub ftalową o dobrej przyczepności do podłoża wystarczy przeszlifować i odpylić. Powłoki farb klejowych należy usunąć. Uzupełnić ubytki i rysy. Nowe podłoża na bazie cementu można malować po upływie 28 dni sezonowania.

**2. Malowanie. FIXGRUNT** należy przed rozpoczęciem prac dokładnie wymieszać z wodą w stosunku 1:1. Kolejną warstwę można nakładać po upływie min. 2 godz. Prace malarskie należy wykonywać przy temperaturach powietrza i podłoża od +5°C do +30°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia umyć wodą.

**3. Dodatkowe informacje.** Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć wodą. Firma LAKMA<sup>®</sup> SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

**DANE TECHNICZNE**

|                                                                                        |                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sposób nanoszenia                                                                      | pędzel, wałek                                                               |
| Temperatura pracy                                                                      | temperatura podłoża i powietrza powyżej + 5 °C                              |
| Ilość warstw                                                                           | 1 - 2                                                                       |
| Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilg. Wzgl. pow. 55±5%, stopień 3, najwyżej | 2 h                                                                         |
| Nanoszenie kolejnej warstwy                                                            | po 2 godzinach                                                              |
| Gęstość                                                                                | 1,00 – 1,10 g/cm <sup>3</sup>                                               |
| Rozcieńczalnik                                                                         | woda                                                                        |
| Czyszczenie narzędzi                                                                   | wodą                                                                        |
| Wydajność w zależności od chłonności podłoża                                           | do 10 m <sup>2</sup> /1 l przy jednokrotnym malowaniu rozcieńczonym gruntem |



innowacje w budownictwie

Karta techniczna 221012

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Czas składowania | 18 miesięcy od daty produkcji (w oryginalnie zamkniętych opakowaniach) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|

## KOLORYSTYKA

Bezbarwny

## INFORMACJE LOGISTYCZNE

| Pojemność opakowania jednostkowego | Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym | Ilość opakowań na palecie | Waga pełnej palety |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------------|
| 5 l                                |                                    | 90                        |                    |

## BHP I P POŻ.

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +35°C. Wyrób niepalny. Nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w myśl Dyrektywy UE. S2 chronić przed dziećmi. Szczegółowe dane w karcie charakterystyki produktu.

### Aktualizacja 22.10.2012

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania, firma LAKMA SAT nie ponosi odpowiedzialności, za jakość wymalowań.