

CHARAKTERYSTYKA	HELO AQUA 20 jest półmatowym wodorozcieńczalnym lakierem specja- Inym na bazie dyspersji poliuretanowej.
ZASTOSOWANIE	Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w Klasyfikacji emisyjności dla mate- materiałów budowlanych. Nadaje się do lakierowania podłóg z desek, parkietów , mebli i schodów drewnianych zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
DANE TECHNICZNE	
Zawartość substancji stałych	około 32% objętościowo
Lotne związki organiczne (VOC)	EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l 2010. VOC produktu: max 140 g/l.
Zużycie praktyczne	nakładanie pędzlem lub szpachlą : 8-12 m ² /l nakładanie szpachlą moherową : 12-15 m ² /l całkowita wydajność na czystej powierzchni : 2-3 l/10m ² całkowita wydajność na uprzednio lakierowanej powierzchni : około 1,5 l/10m ²
Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% wilgotności względnej	
- pyłosuche	po 1-3 godzinach
- ponowne pokrycie	po 1-3 godzinach
	Powierzchnia lakierowana może być oddana do użycia po 24 godzinach po nałożeniu ostatniej warstwy lakieru. Lakier uzyskuje ostateczną twardość w przeciągu 1-2 tygodni , a odporność na ścieranie w ciągu 2 tygodni po wymalowaniu.
Rozcieńczalnik, zmywacz	Woda. Narzędzia po użyciu należy natychmiast umyć wodą z detergentem
Wykończenie	Półmat
Kolor	Bezbarwny. Można barwić wg odcieni systemu kolorowania Teknomix(kolory transparentne).
Odporność na światło	Dobra- nie żółknie

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Lakierowana powierzchnia musi być sucha, ostrożnie przeszlifowana i oczyszczona z pyłu i innych zanieczyszczeń.

Lakier dokładnie wymieszać przed użyciem a także mieszać w trakcie nakładania, ale ostrożnie tak by nie wprowadzić powietrza do lakieru.

Niemalowane uprzednio podłogi z desek drewnianych i parkietu :

Zagruntować rozcieńczonym 15% lakierem HELO AQUA 80 za pomocą pędzla, packi lub wałka. Następnie nałożyć 2-3 warstwy HELO AQUA 20

używając pędzla lub packi. Lakier nakładaj zgodnie z układem słoju drewna.

Uprzednio lakierowane podłogi :

Zaleca się zeszlifować stare powłoki do surowego drewna i następnie po-

stępować według powyższych wytycznych dla niemalowanych podłóg.

Jeżeli stara warstwa lakieru jest w dobrej kondycji należy ją przeszlifować

papierem ściernym numer 150 lub drobniejszym i nakładać na nią HELO

AQUA 20 według powyższych instrukcji. W tym przypadku, jednakże, należy u

przeprowadzić uprzednio próby na małej powierzchni w celu sprawdzenia

czy zapewniona jest właściwa przyczepność.

Schody i meble : Zalecane jest nakładanie pędzlem i gruntowanie HELO

AQUA 80 w razie potrzeby. Należy cienko nałożyć pierwszą warstwę HELO AQUA 20 i pozwolić jej wyschnąć przez co najmniej 1 godzinę.

Potem przeszlifować powierzchnię i ostrożnie usunąć pył. Następnie nałożyć drugą warstwę lakieru i pozostawić do wyschnięcia na około 3 godziny

przed nałożeniem trzeciej warstwy.

UWAGA! Do malowania przedmiotów na zewnątrz pomieszczeń zaleca się

Warunki podczas nakładania**Przechowywanie**

stosowanie barwionego lakieru i unikanie nakładania go na powierzchnie poziome.

W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Nie może zamarzać.