

DS 650

7 29.12.2011

**HELO JACHT
LAKIER DO ŁODZI****CHARAKTERYSTYKA**

Alkidowo-uretanowy, wytrzymały i szybkoschnący lakier do jachtów i łodzi.

ZASTOSOWANIE

Lakierowanie łodzi, jachtów, mebli i innych wyrobów stolarskich, w celu zapewnienia trwałej powłoki lakierowej.
HELO JACHT jest wysoce odporny na działanie wody i warunków atmosferycznych.

Warstwa lakieru zachowuje wysoki połysk, nie pęka i nie degraduje się. Lakier zawiera filtr promieni UV, w związku z tym warstwa zewnętrzna nie żółknie, nawet w wodzie morskiej. Lakier chroni drewno przed szarzeniem i pękaniem.

Powłoka lakierowa jest twarda i równocześnie elastyczna, dzięki czemu jest ona odporna na ścieranie i uderzenia, detergenty, tłuszcze i oleje.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 50% obj.

Lotne związki organiczne (VOC)

EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 500 g/l 2010.
VOC produktu: max 500 g/l.

Zużycie praktyczne

10-14 m²/l

Gęstość

ok. 0,9 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C, 50% wilgotności względnej**- pyłosuche**

po 1 godz.

- suche na dotyk

po 6 godz.

- ponowne pokrycie

po 16 godz.

Rozcieńczalnik, zmywacz

TEKNOSOLV 1621

Wykończenie

Pełen połysk

Kolor

Bezbarwny

Oznakowanie bezpieczeństwa

Patrz Karta Charakterystyki

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz Karta Charakterystyki, paragraf 7.1.).

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Oczyszczyć powierzchnię z tłuszczu i brudu. Upřednio malowane powierzchnie umyć środkiem myjącym RENSA Paint Washing Liquid. Zmatować stare, nienaruszone warstwy lakieru. Jeżeli stara warstwa lakieru jest krucha lub łamiwa, należy ją zedrzeć lub usunąć zmywaczem do starych powłok malarskich. Można również zastosować ostrożne opalanie. Następnie powierzchnia musi być wygładzona papierem ściernym. Wyroby z drewna narażone na wilgoć należy przed lakierowaniem pokryć bezbarwnym WOODEX WOOD PRESERVATIVE. Zmatować powierzchnię i usunąć pozostałości.

Nakładanie

Lakier dokładnie wymieszać przed użyciem do dna naczynia. Do robienia podkładu rozcieńczyć ok. 20% TEKNOSOLV 1621. Delikatnie przeszlifować i usunąć pozostałości przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej.

Warstwa nawierzchniowa HELO lakier do łodzi powinna być nierozcieńczona.

Nałożyć trzy lub cztery warstwy.

Delikatnie przeszlifować pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw lakieru. Lakier nakładać szerokim pędzlem lakierniczym.

Warunki podczas nakładania

Lakierowana powierzchnia musi być sucha.

W czasie nakładania i schnięcia farby temperatura otoczenia, powierzchni oraz farby powinna być wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

INFORMACJE DODATKOWE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnym pomieszczeniu.
