



innowacje w budownictwie

HYDROPARKIET BOAZERIA

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy

OPIS PRODUKTU

Hydroparkiet to wodorozcieńczalny, akrylowy lakier dający bezbarwne powłoki o jedwabistym połysku lub łagodnym półmacie. Uzyskana powłoka lakierowa posiada dobrą odporność na ścieranie, działanie wody, detergentów i promieni słonecznych.

ZASTOSOWANIE

Wodorozcieńczalny lakier akrylowy **Hydroparkiet** przeznaczony jest do malowania suchych, przeszlifowanych powierzchni drewnianych: boazerii, stolarki budowlanej, galanterii drewnianej i innych przedmiotów nienarażonych na działanie czynników atmosferycznych. Lakier nie wydziela formaldehydu i innych szkodliwych substancji lotnych stąd może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych przeznaczonych do stałego pobytu ludzi.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Hydroparkiet należy przed użyciem wymieszać. Powierzchnia drewna, czy też materiałów drewnopochodnych powinna być dobrze wyszlifowana i odpylona, a stare powłoki lakierowe całkowicie usunięte. Drewno zażywiczone **należy dokładnie wymyć rozpuszczalnikiem NITRO** i wysuszyć. Pod lakier **Hydroparkiet** nie stosować lakierów podkładowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Zaleca się stosowanie dwóch lub trzech warstw lakieru. Temperatura lakierowanego elementu, lakieru oraz pomieszczenia powinna wynosić od +12°C do +25°C. Należy stosować szlifowanie międzywarstwowe drobnopopielistym papierem ściernym nr 240 lub 320. Czasookres między nanoszeniem poszczególnych warstw powinien wynosić 12 godz.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia:	pędzel, wałek		
	natrysk	typ urządzenia	-Airless
		wielkość dyszy	-250- 300 µm
		kąt natrysku	- 50°
		ciśnienie	- 150- 200 bar
	rozcieńczenie	- do 5%	
Grubość powłoki (3 warstwy):	70 - 100 µm		
Ilość warstw:	2- 3		
Lepkość KWØ 4mm:	18- 30 s		
Gęstość:	1,01- 1,04 g/cm ³		
Zawartość substancji stałych:	powyżej 27%		
Czas schnięcia powłoki w temp. 20°C:	powyżej 24 h		
	najwyżej 4 godz.		



innowacje w budownictwie

Połysk wg. aparatu Gardnera 60°:	wersja z połyskiem	powyżej 80 %
	wersja matowa	35 - 45%
Twardość względna na wahadle Persoza:		powyżej 0,35
Ścieralność:		powyżej 0,6 kg/ μ m
Rozcieńczalnik:		woda
Czyszczenie narzędzi:		wodą
Wydajność:		10 - 12 m ² /litr przy jednokrotnym malowaniu
Wersje:		półmat, jedwabisty połysk

INFORMACJE LOGISTYCZNE

SKŁADOWANIE: 12 miesięcy od daty produkcji. Lakier przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do + 35°C.

WERSJE: Półmat, jedwabisty połysk.

OPAKOWANIA: 11l, 5l, 10 l

BHP I OSTRZEŻENIA

Wyrób niepalny. Podczas prac stosować podstawowe zasady BHP.
Lakier przechowywać w zamkniętych opakowaniach.