

AKRYLTYNK® M – mozaikowy tynk akrylowy

OPIS PRODUKTU

AKRYLTYNK® M to najnowszej generacji mozaikowa masa tynkarska produkowana na bazie dyspersji akrylowej ze specjalnie dobranymi mikrowłóknami zbrojącymi i najwyższej jakości barwnymi kruszywami kwarcowymi. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością, łatwością aplikacji i odpornością na wpływ warunków atmosferycznych oraz uszkodzenia mechaniczne. Dzięki nanotechnologii NANO CODE tynk odporny jest na promieniowanie UV dzięki czemu tynkowane powierzchnie zachowują pierwotny wygląd przez długi okres czasu. AKRYLTYNK® M posiada też właściwości hydrofobowe (niska nasiąkliwość wody, odporność na mlecznienie), dlatego też łatwy jest do utrzymania w czystości.

ZASTOSOWANIE

AKRYLTYNK® M stosuje się do wykonywania dekoracyjnych, cienkowarstwowych wypraw tynkarskich zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń. Stanowi wykończenie ochronne i wysoko dekoracyjne w szczególności na fragmentach obciążonych użytkowo, np. na cokółach, klatkach schodowych czy korytarzach. Tynk zaleca się nakładać na powierzchnie ocieplone styropianem EPS lub XPS oraz na podłożach z zapraw cementowych, cementowo - wapiennych, betonowych lub zaprawy klejowej SYNTEKOL® PSW, SYNTEKOL® Q4, POROLIT Q4. Zalecamy, aby przy wykonywaniu ociepleń, gdzie warstwę zewnętrzną stanowi AKRYLTYNK® M stosować wyłącznie materiały wchodzące w skład systemów ociepleń LAKMA® TERM. Tynk należy stosować wyłącznie na powierzchnie pionowe pozbawione podciągania kapilarnego. W przypadku stosowania na przegrody ocieplone płytami styropianowymi EPS lub XPS, grubość warstwy zbrojącej powinna wynosić min. 4 – 5 mm.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

AKRYLTYNK® M należy nakładać na mocne i trwałe podłoża. Podłoże powinno być czyste, suche, pozbawione tłustych plam, pyłów, zanieczyszczeń mechanicznych oraz niezwiązane z podłożem kruszywa. Nowe tynki cementowe pokrywać po 3 – 4 tygodniach sezonowania. Wszelkie ubytki, nierówności należy uzupełnić. Przed nakładaniem tynku dobrze wyschnięte podłoże należy zagruntować podkładem gruntującym AKRYL P w kolorze zbliżonym do koloru tynku. Podłoże wykonane z zaprawy klejącej SYNTEKOL® PSW/ SYNTEKOL® Q4/ POROLIT® Q4 stanowiącej warstwę zbrojącą, zagruntować po jego związaniu tzn. po min. 3 dniach od jego wykonania przy dojrzewaniu w warunkach optymalnych (temp. +20°C, wilgotność 60%). Nakładanie tynku można rozpocząć po wyschnięciu podkładu gruntującego AKRYL P tzn. po min. 24 godz. od zakończenia gruntowania przy wysychaniu w warunkach optymalnych.

SPOSÓB UŻYCIA

AKRYLTYNK® M w postaci handlowej jest gotowy do użycia. Bezpośrednio przed użyciem masę należy dokładnie wymieszać. Tynk nanosić pacą ze stali nierdzewnej na grubość nieznacznie większą od grubości ziarna. Nałożoną warstwę należy starannie wygładzić. W celu uzyskanie jednolitej struktury tynku, masę należy nakładać na całą wykonywaną powierzchnię łącząc warstwy „mokre na mokre”. Powierzchnie zewnętrzne powinny być osłonięte przed deszczem przez 24 godz. Z powodu występowania surowców pochodzenia naturalnego, dla uzyskania najlepszych walorów estetycznych zalecamy wykonanie elewacji stanowiącej odrębną całość w jednym etapie wykonawczym, materiałem zamówionym jednorazowo.

DODATKOWE INFORMACJE

Przed użyciem tynk należy dokładnie wymieszać mieszadłem koszykowym na wolnych obrotach do momentu uzyskania jednolitej konsystencji. Zbyt długie mieszanie tynku oraz mieszanie na szybkich obrotach może spowodować odbarwienie kamyczków i spienienie żywicy. Temperatura podłoża i powietrza w czasie nakładania oraz w ciągu 24 godz. od nałożenia powinna wynosić od +5°C do +25°C. Zaleca się stosowanie osłon chroniących przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznym. Po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +35°C.

DANE TECHNICZNE

Sposób nanoszenia		Kielnia, paca
Czyszczenie narzędzi		Wodą
Wygląd powłoki		Strukturalna - mozaikowa
Właściwa ilość wody		Nie zaleca się
Czas schnięcia		do 24 godzin
Temperatura stosowania		+5°C do +25°C
kolor		56 kompozycji kolorystycznych według wzornika LAKMA, kolory niestandardowe na zamówienie
Wydajność	1,0 – 1,6 mm	4,0 – 4,5 kg/m ²
	0,8 – 1,2 mm	2,5 – 3,0 kg/m ²
Dane techniczne podane są dla temperatury +20°C i wilgotności względnej powietrza 60%.		

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie	Waga pełnej palety
12 kg	nd	33	396 kg
25 kg	nd	24	600 kg

BHP I OSTRZEŻENIA

Wyrób nie jest niebezpieczny w myśl Rozporządzenia UE

Wyrób niepalny

Przy pracach stosować podstawowe zasady BHP.

S2 – chronić przed dziećmi.

SKŁADOWANIE

12 miesięcy od daty produkcji

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

PKWiU	20.30.22.0
Atesty	Deklaracja Zgodności Nr 106/2010 z dnia 30.04.2010
	Atest higieniczny nr HK/B/0231/01/2012 z dnia 02.04.2012
Nr pol./data ważności/kod/kolor	Na opakowaniu



Aktualizacja 05.02.2013

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania tynku, firma LAKMA SAT nie ponosi odpowiedzialności, za jego jakość.