

**CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalny, tiksotropowy, bezbarwny lakier do ochrony powierzchni drewnianych.

Tworzy powłokę odporną na zabrudzenia i działanie wody.

Produkt jest zakwalifikowany do Grupy M1 w Klasyfikacji emisyjności dla materiałów powierzchniowych.

**ZASTOSOWANIE**

Odpowiednia do nakładania na sufity i panele ściennie w saunie i przyległych pomieszczeniach. Nie nadaje się do malowania ławek w saunie.

Produkt został zaklasyfikowany do grupy produktów malarskich 161, wodorozcieńczalnych materiałów wiążących pył na ściany i sufity, według fińskiej malarskiej instrukcja obsługi MaalausRYL 2012. Jest on odpowiedni do wiązania pyłu na betonie, cegle i innych powierzchniach mineralnych.

**DANE TECHNICZNE****Zawartość substancji stałych  
Lotne związki organiczne  
(VOC)**

ok. 20% obj.

EU VOC wartości graniczne (kat. A/h): 30 g/l 2010.

VOC produktu: max 30 g/l.

EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 130 g/l 2010.

VOC produktu: max 130 g/l.

**Zużycie praktyczne**

Jednokrotne nakładanie na gładką powierzchnię: ok. 10 m<sup>2</sup>/l

**Gęstość**

ok. 1,0 g/ml

**Czas schnięcia w temp.  
23°C/50% wilgotności wzgl.**

- pyłosuchość

po 0,5 godz.

- następna warstwa

po 1-2 godz.

**Rozcieńczalnik, zmywacz**

Woda. Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.

**Kolor**

Bezbarwny. Zawarty w systemie barwienia TEKNOMIX.

**Zmywalność**

Dobra

**SPOSÓB STOSOWANIA****Przygotowanie podłoża**

Powierzchnia musi być czysta i sucha. Oczyszczyć podłoża z brudu i innych niezwiązanych materiałów.

**Nakładanie**

Przed użyciem dokładnie wymieszać. W razie konieczności rozcieńczyć wodą. Na panele ściennie i sufity w saunie nakładać jedną warstwę. Na sufit i panele ściennie w przyległych pomieszczeniach nakładać 2-3 razy.

**WIĄZANIE PYŁU**

Powierzchnia do malowania musi być sucha i czysta.

W zależności od właściwości absorpcji powierzchni lakier SAUNA-NATURA można rozcieńczyć 10 -30% wodą. Produkt można barwić w kolorach transparentnych. Ta zwracająca uwagę kolorystyka umożliwia upewnienie się, że zastosowano wystarczającą grubość powłoki wiążącej pył. Aplikacja pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Do natrysku bezpowietrznego stosowana jest dysza 0,013 - 0,017 ".

**Warunki podczas nakładania**

Powierzchnia do malowania musi być sucha.

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i produktu powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania powinna wynosić poniżej 80%.

**INFORMACJE DODATKOWE**

Przechowywać w chłodnym pomieszczeniu, w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

NIE MOŻE ZAMARZAĆ.