

DS 1061

4

11.06.2013

SIŁORA D
SZYBKA SZPACHLÓWKA

CHARAKTERYSTYKA	Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna szybka szpachlówka.
ZASTOSOWANIE	Niewielkie naprawy, takie jak wypełnianie ubytków po gwoździach na drewnianych powierzchniach w suchych pomieszczeniach wewnętrznych, np. drzwiach i meblach.
SPECJALNE WŁAŚCIWOŚCI	Szybko schnie i daje gładką powierzchnię.
APROBATY	Produkt posiada aprobatę CE. Dodatkowe informacje patrz strona 2 : OZNAKOWANIE CE

DANE TECHNICZNE

Zawartość substancji stałych	ok. 82% wag.
Lotne związki organiczne (VOC)	Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Grubość naniesienia	0-1 mm
Gęstość	1,8 g/ml
Średnica ziarna	Max. 0.03 mm
Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.	Ok. 1 godz./mm, w zależności od grubości naniesienia
Rozcieńczalnik	Woda.
Kolor	Biały
Opakowania (dostępność zależy od kraju)	0,19 l

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Oczyszczyć nowe podłoża z brudu i kurzu.

Upřednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia RENSA i dokładnie spłukać wodą. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz.

Kruche podłoża, niezabezpieczone drewno i powierzchnie metalowe należy zagruntować przed nałożeniem szpachłótki.

Aplikacja

Nakładać packą. Ilość nałożonych warstw zależy od szorstkości podłoża.

Suchą szpachłótkę można malować lub tapetować.

Przed nałożeniem tapety zaszpachlowana powierzchnia musi być zagruntowana.

Stosować maskę ochronną na oczy i twarz podczas szlifowania.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia musi być sucha.

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i szpachłótki powinna być wyższa niż +5°C.

Wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

INFORMACJE DODATKOWE

Przechowywać w chłodnym miejscu.

Nie może zamarzać.

Przechowywać do 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach.

OZNAKOWANIE CE

	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland 13	
EN 15824 Materiały wykończeniowe do płyt gipsowych Stosowanie wewnątrz Aplikacja metodami ręcznymi	
Przyczepność	> 0,35 MPa
Klasyfikacja ogniowa	B-s1, d0

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com.