

DS 645

9

11.06.2013

TEKNOFLOOR**Farba do posadzek****CHARAKTERYSTYKA**

TEKNOFLOOR jest rozpuszczalnikową, uretanowo-alkidową farbą przeznaczoną do malowania posadzek wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Daje połyskliwą i łatwą do utrzymania w czystości powłokę.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni do malowania nowych i pokrytych uprzednio farbami alkilowymi lub akrylowymi posadzek betonowych i drewnianych, szczególnie polecany do nakładania na powierzchnie użytkowane codziennie.

Posadzki narażone na ścieranie, a także silne działanie wody i chemikaliów zaleca się pokrywać farbą do betonu TEKNOFLOOR 2K.

APROBATY

Farba posiada aprobatę CE do ochrony konstrukcji betonowych. Dodatkowe informacje patrz strona 3: OZNAKOWANIE CE.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

Ok. 50% obj.

Lotne związki organiczne (VOC)

EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 500 g/l 2010.
VOC produktu: max 500 g/l.

Zużycie praktyczne

7-9 m²/l w zależności od chłonności podłoża

Gęstość

Ok. 1.2 g/ml

Czas schnięcia w temp. +23°C

- pyłosuche
- lekki ruch pieszcy
- ponowne krycie

po 1 godz.
po 10 godz.
następnego dnia

Rozcieńczalnik, zmywacz

TEKNOSOLV 1621

Wygląd powłoki

Połysk

Kolory

Standardowe kolory zgodnie z kolorami z Karty Kolorów TEKNOFLOOR. Farba wchodzi w skład systemu barwienia Teknomix.

Opakowania (dostępność w zależności od kraju)

Baza 1: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l
Kolory standardowe: 0,9 l, 2,7 l, 9 l

**OZNAKOWANIE
BEZPIECZEŃSTWA**

Patrz Karta Charakterystyki.

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu, opary i zabrudzone przedmioty należy przechowywać w miejscu ognioodpornym, w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Zalecane jest również zanurzenie w wodzie.

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża i nakładanie****NIEMALOWANE POSADZKI BETONOWE:**

Beton powinien mieć co najmniej 4 tygodnie i być dobrze utwardzony, wilgoć musi być związana, a powierzchnia sucha. Dopuszczalna maksymalna wilgotność względna betonu wynosi 97 % lub 4 % wagowo.

Usunąć z powierzchni mleczko cementowe wytrawiając przy pomocy środka BETONI-PEITTAUSLIUOS. Pozwolić powierzchni wyschnąć.

Kruche i zapylone powierzchnie trzeba zawsze spiaskować.

Usunąć olej i tłuszcze za pomocą rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621.

Zeszczotkować podłogę lub odpylić odkurzaczem.

Zagruntować powierzchnię farbą rozcieńczoną 20% dodatkiem TEKNOSOLV 1621, a następnie pokryć jedną warstwą nierozcieńczonej farby.

NIEMALOWANE POSADZKI DREWNIANE:

Oczyścić powierzchnię z tłuszczu, kurzu i zabrudzeń.

Wypełnić wgniecenia i pęknięcia szpachlówką SILORA A.

Zagruntować farbą rozcieńczoną 10% TEKNOSOLV 1621, a następnie pokryć jedną warstwą nierozcieńczonej farby.

POSADZKI UPRZEDNIO MALOWANE: zdrapać lub spiaskować odpadającą, łuszczącą się farbę. Zmatować stare powłoki poprzez piaskowanie. Oczyszczyć powierzchnię z tłuszczu, kurzu i zabrudzeń. Zaprawki wykonywać rozcieńczoną farbą, następnie pokryć warstwą farby nierozcieńczonej.

Przed użyciem dokładnie wymieszać.

Nakładać pędzlem lub wałkiem lub przy pomocy natrysku hydrodynamicznego.

Do natrysku hydrodynamicznego zastosować dyszę o średnicy: 0,013-0,017".

Warunki podczas nakładania

Malowana powierzchnia powinna być sucha. Podczas aplikacji i schnięcia temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i samej farby powinna być wyższa niż +10°C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80%.

Instrukcja obsługi

Pokryta powierzchnia osiąga ostateczną twardość i zmywalność w ciągu 3-4 tygodni. W tym czasie z powłoką należy obchodzić się bardzo ostrożnie i nie zmywać. Zaplamione powierzchnie mogą być myte zwilżoną szmatką bądź mopem. Używać neutralnego detergentu. Bardzo brudne powierzchnie można później oczyścić delikatnym alkalicznym uniwersalnym środkiem myjącym.

OZNAKOWANIE CE

	
0809	
Teknos Oy Takkatie 3, P.O. Box 107 FI-00371 Helsinki, Finland 13 Deklaracja właściwości użytkowych nr 0021	
0809-CPD-0784 EN 1504-2:2004 Ochrona powierzchni – Powłoki Odporność fizyczna (5.1)	
Odporność na ścieranie	Wymagania: Ubytek masy mniejszy niż 3000 mg
Absorpcja kapilarna i przepuszczalność wody	Wymagania: $w < 0,1 \text{ kg/m}^2 \times \sqrt{h}$
Odporność na uderzenia	Klasa I: $>4 \text{ Nm}$
Przyczepność przy odrywaniu	Wymagania: system sztywny z obciążeniem ruchem $\geq 2,0 (1,5) \text{ N/mm}^2$
Niebezpieczne substancje	Patrz Karta Charakterystyki

Informacje zawarte w karcie danych zostały stworzone w oparciu o badania laboratoryjne i praktyczne doświadczenie. Nie mając wpływu na warunki aplikacji jak również sposób postępowania możemy brać odpowiedzialność wyłącznie za jakość wyrobu i gwarantować, że odpowiada on naszym normom. Nie bierzemy również odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku nanoszenia wyrobów niezgodnie z zaleceniami lub z powodu niewłaściwego ich użycia. Produkt przeznaczony jest do użytku profesjonalnego. Oznacza to, że użytkownik posiada wystarczającą wiedzę do korzystania z produktu przestrzegając ściśle warunków technicznych i bezpieczeństwa pracy. Najnowsze wersje kart danych technicznych i charakterystyki znajdują się na stronie: www.teknos.com