

CHARAKTERYSTYKA

Wodorozcieńczalny alkidowy podkład izolacyjny do użycia wewnątrz pomieszczeń. Daje matowe wykończenie.

ZASTOSOWANIE

Stosowany jako podkład do uprzednio malowanych lub nie malowanych zabrudzonych powierzchni betonowych, szpachlowanych lub płyt kartonowych które nie mogą być myte lub inaczej czyszczone przed nałożeniem farby nawierzchniowej. Można malować nim ściany, sufity, drzwi, stolarkę okienną, meble. TIMANTTI STOP zabezpiecza powierzchnie uszkodzone działaniem nikotyny, dymu, ognia i wody.

Na TIMANTTI STOP jako warstwę nawierzchniową można nakładać każdą farbę z serii TIMANTTI. TIMANTTI STOP jest biały i matowy i także może być użyty jako farba nawierzchniowa np. do sufitów.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 40% obj.

Lotne związki organiczne (VOC)

EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l 2010.
VOC produktu: max 140 g/l.

Wydajność

5-8 m²/l

Gęstość

ok. 1,3 g/ml

Czas schnięcia w temp. 23°C/50% wilgotności wzgl.

- pyłosuchość

po 1 godzinie

- następna warstwa

po 16 godzinach

Najlepszy efekt izolacyjny powłoka osiąga po 48 godzinach.

Czas schnięcia może być wydłużony gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.

Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda. Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z odpowiednim detergentem

Wykończenie

W pełni matowe

Kolor

Biały

Oznakowanie bezpieczeństwa

UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszystkie odpady produktu, do momentu utylizacji powinny być zbierane i przechowywane w pojemnikach zabezpieczonych przed dostępem powietrza np. zalane wodą lub niezwłocznie spalane (Patrz Karta Charakterystyki § 7.1).

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża	Oczyszczyć nowe podłoża z brudu i kurzu. Odporne na wodę brudne podłoża umyć środkiem do mycia RENSA Paint Washing Liquid i dokładnie spłukać wodą. Usunąć luźne i słabo przylegające warstwy starej farby. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie przez zeszlifowanie i usunąć kurz. Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę zeszlifować i usunąć pozostałości. Powierzchnie stalowe zaleca się zagruntować podkładem, np. FUTURA 3 Primer. TIMANTTI STOP jest farbą wodorozcieńczalną. Powłoki, które nie są wodoodporne takie jak np. farby klejowe, kredowe lub nie pomalowana szpachlówka na suficie, muszą być całkowicie usunięte przed malowaniem TIMANTTI STOP. FUTURA 3 Primer może być alternatywnie stosowany jako podkład izolacyjny.
Nakładanie	Farbę przed użyciem dokładnie wymieszać. Farba może być rozcieńczana wodą, gdy zachodzi taka konieczność, ale rozcieńczenie może pogorszyć zdolność krycia farby. Nakładać jedno- lub dwukrotnie wałkiem, pędzlem lub natryskiem . Zalecana średnica dyszy natrysku bezpowietrznego: 0.013 – 0.017”.
Warstwa nawierzchniowa	TIMANTTI STOP jest biały, w pełnym macie i może być użyty jako farba nawierzchniowa np. na sufity.
Warunki podczas nakładania	Powierzchnia do malowania musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +8°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania powinna wynosić poniżej 80%. Czas schnięcia jest krótszy gdy wilgotność powietrza jest niższa, i/lub temperatura powietrza jest powyżej 21 °C. Aplikacja będzie łatwiejsze, jeśli powietrze jest nawilżane i / lub temperatura powietrza obniża się w pomieszczeniu pracy. Dobra wentylacja w czasie nakładania farby i jej wysychania przyspiesza proces schnięcia.
Przechowywanie	NIE MOŻE ZAMARZAĆ.