

DS 1085

18

26.03.2012

**TIMANTTI W
IZOLATOR WILGOCI****CHARAKTERYSTYKA**

Wodorozcieńczalny, akrylowy izolator wilgoci, który tworzy powłoki odporne na wilgoć.

Izolator jest wraz z TIMANTTI 40 zawarty w systemie powłok do pomieszczeń narażonych na działanie wilgoci, zatwierdzonym przez Szwedzki MÅleribranschens VÄtrumskontroll ust MVK).

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do stosowania jako bariera na ścianach i sufitach w pomieszczeniach narażonych na działanie wilgoci. Podłożem może być szpachla, beton, różne płyty budowlane, ściany oklejane włóknem szklanym w wilgotnych pomieszczeniach itp.

DANE TECHNICZNE**Zawartość substancji stałych**

ok. 40% obj.

**Lotne związki organiczne
(VOC)**

EU VOC wartości graniczne (kat. A/i): 140 g/l 2010. VOC produktu: max 140 g/l.

Wydajnośćnie rozcieńczony izolator 4-8 m²/l**Gęstość**

1,0 g/ml

Czas schnięcia w temp.**23°C/50% wilgotności wzgl.****- pyłosuche**

po 2 godz.

- następna warstwa

po 4 godz.

Czas schnięcia może być wydłużony gdy temperatura otaczającego powietrza jest niższa i/lub wzrasta wilgotność.

Rozcieńczalnik, zmywacz

Woda. Sprzęt umyć natychmiast po użyciu ciepłą wodą z detergentem.

Kolor

Zielony

SPOSÓB STOSOWANIA**Przygotowanie podłoża**

Oczyszczyć nowe podłoża z brudu i kurzu. Tapety i płytki ceramiczne muszą być usunięte.

Upřednio malowane podłoża umyć środkiem do mycia RENSA Paint Washing Liquid i dokładnie spłukać wodą. Zmatować twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz.

Wygładzić wszelkie nierówności powierzchni przy użyciu odpowiedniej szpachlówki z serii SILORA. Suchą szpachlówkę zeszlifować i usunąć pozostałości.

Nakładanie

TIMANTTI W przed użyciem dokładnie wymieszać. Nakładać wałkiem lub pędzlem.

Pierwszą warstwę izolatora rozcieńczyć wodą w stosunku 1: 1. Drugą warstwę nałożyć nie rozcieńczonym izolatorem po wyschnięciu ok. 1 - 2 godzin. Wykładziny z włókien szklanych są klejone na ściany z TIMANTTI W a następnie zagruntowane nierozcieńczonym izolatorem TIMANTTI W.

Farby nawierzchniowe

Farby nawierzchniowe z serii TIMANTTI mogą być nakładane po około 4 godzinach wysychania powłoki.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia do malowania musi być sucha.

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania wałkiem powinna wynosić poniżej 80%. Dobra wentylacja w czasie aplikacji przyspiesza proces schnięcia.

INFORMACJE DODATKOWE

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu i chłodnym pomieszczeniu. NIE MOŻE ZAMARZAĆ.