

TYP	Tiksotropowa, transparentna lakierobejca do użytku zewnętrznego. Głęboko penetruje drewno i jest łatwa w nakładaniu. Zawiera substancje zabezpieczające drewno przed sinieniem, pleśnią i butwieniem. Barwiona chroni przed promieniami UV.	
ZASTOSOWANIE	Odpowiednia do drewna świeżego i uprzednio pokrytego lakierobejcą, np. ściany, drzwi, framugi okienne, ogrodzenia. Rozpuszczalnikowy WOODEX CLASSIC nadaje się także do pokrywania egzotycznych gatunków drewna, np. teak, mahoń, i in. Nie nadaje się do stosowania na preparatach dyspersyjnych lub olejnych oraz do szklarni, chłodni lub budynków dla inwentarza. Nie zaleca się stosowania WOODEX CLASSIC niebarwionego, ponieważ barwienie chroni drewno przez szarzeniem związanym z promieniowaniem UV.	
DANE TECHNICZNE		
Części stałe	ok. 18 % objętości	
Organiczne substancje lotne (VOC)	EU VOC wartości graniczne (kat. A/f): 700 g/l 2010. VOC produktu: max 700 g/l.	
Zużycie praktyczne	Drewno piłowane:	5-8 m ² /l
	Drewno heblowane i kłody:	8-12 m ² /l
Gęstość	Ok. 0,8 g/l	
Szybkość schnięcia w temp. +23°C, 50% RH	Powtórne nakładanie następnego dnia.	
Rozcieńczalnik, zmywacz	Używać bez rozcieńczania. Bezpośrednio po użyciu narzędzia umyć rozcieńczalnikiem TEKNOSOLV 1621.	
Wykończenie	Nie określone. Bejca jest absorbowana przez pory drzewne.	
Kolory	Bezbarwny i półprzezroczyste odcienie karty kolorów bejc.	
Odporność na warunki atmosferyczne	Dobra.	
Oznakowanie bezpieczeństwa	Patrz Karta Charakterystyki.	
	UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz paragraf 7.1.).	

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie powierzchni	Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.
Aplikacja	Lakierobejcę dokładnie wymieszać przed użyciem i od czasu do czasu w trakcie pracy. Nakładać za pomocą pędzla lub natrysku. Nakładać równo i dokładnie na całej długości aby uniknąć punktów wznowienia. Pokryć dokładnie końce desek. Przy aplikacji natryskowej powierzchnia musi być wygładzona. Niezabezpieczone drewno zaleca się zagruntować za pomocą impregnatu WOODEX BASE. Konserwacja drewnianych powierzchni pomalowanych za pomocą WOODEX CLASSIC może być dokonywana za pomocą wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych bejc Teknos oraz farb do użytku domowego.
Warunki nakładania	Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +5°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.