

| | |
|---|--|
| CHARAKTERYSTYKA | Penetrujący olej do powierzchni drewnianych. |
| ZASTOSOWANIE | <p>Stosowany na drewno nowe i pokryte za pomocą impregnacji ciśnieniowej, oraz na drewno typu teak, mahoń i dąb. Typowe obiekty to meble ogrodowe, ogrodzenia, drzwi i kratownice.</p> <p>Zabezpiecza drewno przed wysuszeniem, pękaniem i zabrudzeniem. Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać wyrobem raz w roku.</p> <p>Nie zaleca się stosowania do szklarni, grzęd oraz pomieszczeń, w którym przebywają zwierzęta udomowione.</p> |
| DANE TECHNICZNE | |
| Części stałe | ok. 30 % obj. |
| Lotne związki organiczne (VOC) | Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC). |
| Zużycie praktyczne | Drewno piłowane: 5-8 m ² /l Drewno heblowane: 8-10 m ² /l |
| Gęstość | ok. 0,85 g/ml |
| Szybkość schnięcia w temp. +23°C | Suche na dotyk po 8 godz. Sucha po 24 godz. |
| Rozcieńczalnik, zmywacz | Produkt stosować nierozcieńczony. Sprzęt umyć natychmiast przy pomocy rozcieńczalnika TEKNOSOLV 1621. |
| Wygląd | Olej jest absorbowany przez pory drzewne. |
| Kolory | Bezbarwny i brązowy. |
| Odporność na warunki atmosferyczne | Powierzchnie narażone na stałe działanie warunków atmosferycznych zaleca się powtórnie pokrywać raz w roku. |
| Oznakowanie bezpieczeństwa | Patrz Karta Charakterystyki UWAGA! Ponieważ istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu, wszelkie odpady produktu należy zbierać i przechowywać przed utylizacją, oddzielnie, bez dostępu powietrza, np. zatopione w wodzie lub odpady powinny być niezwłocznie palone (patrz paragraf 7.1.). |

SPOSÓB STOSOWANIA

| | |
|----------------------------------|---|
| Przygotowanie powierzchni | <p>Odpadające kawałki drewna, kurz i brud usunąć za pomocą szczotki drucianej lub zdzieraka. W razie potrzeby użyć środka czyszczącego RENSA Paint Washing Liquid.</p> <p>Powierzchnie spleśniałe umyć środkiem pleśniobójczym RENSA Mildew Remover. Dokładnie spłukać powierzchnię wodą i zostawić do wyschnięcia.</p> <p>Usunąć starą powłokę farby lub lakieru przed przygotowaniem powierzchni do pokrycia.</p> |
| Nakładanie | <p>Przed użyciem produkt bardzo dokładnie wymieszać, aż do dna opakowania. Produkt musi być również dokładnie mieszany, aż do dna opakowania, w trakcie nakładania. Nakładać pędzlem, gąbką lub natryskowo. Możliwa jest również aplikacja poprzez zanurzenie.</p> <p>W zależności od jakości drewna nakładanie powtarzać do czasu aż powierzchnia nie przyjmie już więcej oleju. Olej, który nie został wchłonięty należy zetrzeć po ok. 30 min. od aplikacji.</p> |
| Warunki nakładania | <p>Powierzchnia przeznaczona do malowania musi być sucha. Wilgotność drewna powinna wynosić poniżej 20% wagi suchego drewna. Temperatura otoczenia, powierzchni i farby powinna wynosić powyżej +10°C, a średnia wilgotność powietrza w trakcie wykonywania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.</p> |