

USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY

OPIS PRODUKTU

Kit asfaltowo-kauczukowy uszczelniający półgęsty USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY jest jednorodną masą barwy czarnej o konsystencji ciągłej pasty. Składa się z kauczuku syntetycznego, asfaltu, plastyfikatory środków powierzchniowo czynnych i wypełniaczy.

ZASTOSOWANIE

Kit asfaltowo-kauczukowy uszczelniający półgęsty USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY jest przeznaczony do stosowania w budownictwie do uszczelniania złączy elementów budowlanych oraz lekkiej obudowy na zewnątrz i wewnątrz obiektów. Może być stosowany np. do uszczelniania połączeń pomiędzy elementami fundamentów, ścian piwnic, dachów, tarasów, świetlików, szklarni, zbiorników na wodę technologiczną i p. poż., obiektów inżynierskich zagłębionych w ziemi, wiaduktów, mostów, dylatacji i połączeń rurociągów.

SPOSÓB UŻYCIA

Kit USZCZELNIACZ DEKARSKI BITUMICZNY jest przeznaczony do stosowania ręcznego lub mechanicznego. Prace uszczelniające z użyciem kitu powinny być prowadzone przy bezdeszczowej pogodzie, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5 °C. Dopuszcza się prowadzenie prac w temperaturze do -5 °C pod warunkiem odpowiedniego przygotowania podłoża (usunięcia śniegu, lodu) oraz przetrzymywania kitu przed zastosowaniem przez min. 24 godziny w pomieszczeniu ogrzewanym, w temperaturze powyżej + 15 °C. Kit może być nakładany na powierzchnie lekko wilgotne, bez wyraźnych śladów wody. Powierzchnie elementów metalowych stykające się z kitem powinny być odtłuszczone i wolne od pyłów. W przypadku podłoży o dużej nasiąkliwości zaleca się wcześniejsze zagruntowanie gruntem. Nałożoną spoinę można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu zmoczoną w wodzie. Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu. Opakowania z kitem powinny być przechowywane w pomieszczeniach zadaszonych lub zamkniętych w pozycji stojącej, najwyżej w dwóch warstwach.

DANE TECHNICZNE

System utwardzania	jednokomponentowy – odparowanie rozpuszczalnika
Wygląd zewnętrzny i konsystencja	kit barwy czarnej o konsystencji gęstej pasty, w temp. 23 °C stanowi jednorodną masę bez obcych wytrąceń i zanieczyszczeń
Penetracja w temp. 23 °C	nie mniej niż 190
Gęstość	1,30 ± 0,20 g/cm ³
Pływalność z blachy aluminiowej w temp. 70 °C, pod kątem 90°, w czasie 5h nie więcej niż [mm]	5
Przyczepność do betonu 23 °C -20 °C	przy wydłużeniu o 30 mm kit nie powinien odrywać się od podłoża ani zrywać w masie; przy wydłużeniu o 15 mm kit nie powinien odrywać się od podłoża ani zrywać w masie;
Powstawanie rys skurczowych po 30 dniach w temp 23 °C	brak rys i odspojień od betonu



innowacje w budownictwie

Karta techniczna 190312

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
300ml	15	1260

BHP I OSTRZEŻENIA

S2 Chronić przed dziećmi.

S36/37 Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne

DOPUSZCZENIA, ATESTY, NORMY

Karta charakterystyki

Aktualizacja 24.05.2013

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma LAKMA SAT nie ponosi odpowiedzialności, za jakość uszczelnienia.

LAKMA SAT Spółka z o.o.,
ul. Frysztańska 173, 43-400 Cieszyń
tel. +48 33 852 66 01 fax +48 33 852 66 03
Dział Sprzedaży: tel. +48 33 852 67 65,
fax +48 33 852 67 63
Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej nr KRS 52607

NIP 548-10-10-309
Regon 070499284
Kapitał zakładowy: 500.000,00 zł
Konto bankowe: ING BSK S.A.:
13 10501070 10000001 01256238
www.lakma.pl, e-mail: lakma.sat@lakma.com



innowacje w budownictwie

Karta techniczna 190312