

USZCZELNIACZ KOMINKOWY 1250°C

OPIS PRODUKTU

Ognioodporna masa uszczelniająca przeznaczona do trwałej naprawy oraz wypełniania pęknięć, szczelin i ubytków w kominach, piecach, rusztach i przewodach wentylacyjnych. Bardzo dobra przyczepność do metalu, cegły i cementu.

Dodatek włókna szklanego zwiększa gazoszczelność powoduje, że uszczelniacz po utwardzeniu nie kurczy się i nie rozszerza.

ZASTOSOWANIE

- Wypełnianie pęknięć, szczelin i ubytków w przewodach kominowych i wentylacyjnych.
- Uszczelnianie kominów, pieców, rusztów
- Naprawy elementów budowlanych i technicznych narażonych na działanie ognia.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- Powierzchnia, na którą ma być stosowany uszczelniacz, powinna być czysta, wolna od kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych substancji osłabiających przyczepność.
- Szkło, powierzchnie glazurowane, drewno należy odtłuścić alkoholem, benzyną ekstrakcyjną bądź innym rozpuszczalnikiem. Powierzchnie porowate (tynk, beton) należy lekko zwilżyć wodą dla polepszenia przyczepności uszczelniacza.
- Zardzewiałe powierzchnie stalowe należy oczyścić szczotką drucianą, utlenione metale (np. miedź, ołów) – piaskować, a następnie zabezpieczyć antykorozyjnie.
- Przed przystąpieniem do wykonywania prac naprawczych należy usunąć pozostałości starego uszczelnienia.
- Przed zastosowaniem wyrobu zaleca się wykonanie próby przyczepności na stosowanym podłożu.

SPOSÓB UŻYCIA

- Przed przystąpieniem do aplikacji silikonu obrzeża zabezpieczyć taśmą maskującą.
- Obciąć końcówkę kartusza pozostawiając część gwintu Aplikator nakręcić na gwint, obciąć pod kątem w szerokości dostosowanej do wykonywanej spoiny.
- Nakładać za pomocą pistoletów ręcznych lub pneumatycznych.
- Nałożony uszczelniacz można wygładzać szpachelką do rozprowadzania silikonu zmoczoną w wodzie.
- Uszczelnienie pozostawić do utwardzenia na minimum 24h. Temperaturę w układzie zwiększać stopniowo do czasu całkowitego utwardzenia spoiny. Zbyt szybkie podgrzanie nieutwardzonego uszczelnienia może spowodować powstanie rys i pęknięć a co za tym idzie nieszczelności w układzie.
- Uszczelniacz utwardza się poprzez odparowanie rozpuszczalnika w związku z tym uszczelnienia należy wykonywać w warunkach umożliwiających dostęp powietrza.
- Należy stosować narzędzia z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej.
- Po zakończeniu pracy narzędzia wytrzeć ręcznikiem papierowym i umyć wodą przed utwardzeniem po utwardzeniu w sposób mechaniczny.



innowacje w budownictwie

Karta techniczna 190312

DANE TECHNICZNE

Temperatura aplikacji (stosowania)	+5° do +40°C
Odporność termiczna (utwardzonego produktu)	-40° do +1250°C
Gęstość	2,00 g/cm ²
pH	około 12
czas obróbki	około 5 min.
Wydajność	Z kartusza 300ml uzyskuje się ok. 18mb spoiny o wymiarach 4x4mm
Kolorystyka	czarny
Przechowywanie i transport	W oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych i chłodnych pomieszczeniach przez okres 18 miesięcy od dnia produkcji w temperaturach od +5° do +35°C

INFORMACJE LOGISTYCZNE

Pojemność opakowania jednostkowego	Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	Ilość opakowań na palecie
300ml	15	1260
600ml	20	960

BHP I OSTRZEŻENIA

Xi Produkt drażniący.

R36/38 Działa drażniąco na oczy i skórę.

S2 Chronić przed dziećmi.

S24/25 Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu.

S26 Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S37 Nosić odpowiednie rękawice ochronne.

S46 W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę.

Aktualizacja 19.03.2012

Powyższe dane, zalecenia i wskazówki opierają się na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doświadczeniach i zostały udzielone w dobrej wierze zgodnie z zasadami obowiązującymi w naszej firmie i u naszych dostawców. W razie nie zastosowania się do zaleceń dotyczących sposobu stosowania masy, firma LAKMA SAT nie ponosi odpowiedzialności, za jakość uszczelnienia.